



Fiche d'information sur le produit :

Peinture Époxy Pour Sol & Peinture Époxy Pour Sol Antidérapante *2.5L & 5L (*PAS de photo).

Gris clair

Gris



Bien que nous attachions une grande importance à une représentation précise des couleurs, nous ne pouvons malheureusement pas éviter les écarts par rapport à la teinte originale en raison des différents réglages de l'écran ou de l'impression.

PEINTURE POUR SOL RÉSISTANTE DE QUALITÉ INDUSTRIELLE.

Floorsaver Peinture Époxy Pour Sol est une résine époxy bicomposante destinée à être utilisée sur des sols en béton à usage intensif à l'intérieur. Le revêtement robuste et semi-brillant fixe la poussière, protège le béton et facilite le nettoyage. Cette peinture peut être appliquée sur du béton nu ou sur des peintures existantes bien adhérentes. Nous recommandons d'appliquer deux couches, mais en cas d'application sur un revêtement existant d'une teinte similaire, une seule couche est généralement suffisante.

- Résine époxy bicomposant à base d'eau pour les zones fortement sollicitées telles que les entrepôts, les halls de production, les salles d'exposition, etc.
- Bonne résistance générale aux produits chimiques
- Facile à appliquer à l'aide d'un rouleau
- Pour les zones humides ou glissantes, optez pour la Peinture Époxy Pour Sol Antidérapante
- 2,5 l suffisent pour couvrir jusqu'à 15 m² par couche
- 5 l suffisent pour couvrir jusqu'à 30 m² par couche

COMMENT L'UTILISER :

Étape 1 - Préparation :

- Lavez le béton nu, suffisamment propre avec Floorsaver Décapant Béton. La surface est ainsi nettoyée et rendue légèrement rugueuse.
- Nettoyez les sols gras ou récemment peints avec Floorsaver Nettoyeur Sol. Enlevez la peinture écaillée, la poussière ou la saleté. Poncez légèrement les peintures brillantes pour les rendre rugueuses et mates.
- Le béton neuf doit avoir au moins 2 mois et doit dans tous les cas être traité avec Floorsaver Décapant Béton afin de réduire l'alcalinité et d'éliminer tous les dépôts de ciment effrités ou détachés.

Étape 2 - Réparations :

- Rebouchez les petits trous ou les fissures en surface avec Floorsaver Réparation Fissure et Trou. Utilisez FloorSaver Mortier multi-usages pour les trous de 5 à 50 mm de profondeur. Floorsaver Mortier de réparation pour béton peut être utilisé pour les zones arrondies ou façonnées comme les nez-de-marche, etc.

Étape 3 - Application :

- Appliquez à une température d'au moins 15 °C.
- Le sol peut être encore légèrement humide après le nettoyage, car ce produit est un époxy à base d'eau. Ne l'appliquez toutefois pas sur des sols présentant des remontées d'humidité.
- Les conditionnements de 2,5 l et de 5 l se composent d'un grand pot de durcisseur coloré et d'un petit pot de résine. Mélangez d'abord le contenu du grand pot, puis ajoutez la résine du petit pot.
- Mélangez soigneusement le mélange à l'aide d'un outil large comme une latte en bois ou un mélangeur spécial pour peinture. Si vous utilisez un mélangeur de peinture électrique, grattez bien les côtés et le fond du pot afin qu'il ne reste pas de produit non mélangé.
- Une fois mélangé, le produit doit être utilisé dans les 2 heures, après

quoi il devient inutilisable. Versez dans un bac à peinture.

- Utilisez un pinceau pour les bords et un rouleau de taille moyenne (à poils, pas en mousse) pour le sol.
- **Peinture Époxy Pour Sol Antidérapante** – pour l'application de la version antidérapante, veuillez procéder comme suit : Versez les pots de résine et de durcisseur dans un seau de mélange. Pour le conditionnement de 5 l, utilisez tout le contenu du pot d'Agrégats Antidérapants et mélangez bien (pour le conditionnement de 2,5 l, n'utilisez que la moitié du pot). Appliquez immédiatement. Lors de l'application au rouleau, il se peut que l'on ait l'impression qu'il n'y a pas d'agrégats. Cela disparaît avec le séchage de la peinture. Pour obtenir une surface antidérapante uniforme, nous recommandons d'appliquer deux couches.
- Lavez les outils à l'eau chaude savonneuse avant que la peinture ne sèche. Toutefois, il est sans doute plus pratique de jeter les rouleaux à peinture.

TEMPS DE SÉCHAGE :

DEUXIÈME COUCHE	12 heures à 15 °C - 20 °C La deuxième couche doit être appliquée dans les 5 jours suivant l'application de la première couche.
TRAFIC PIÉTONNIER	16 - 24 heures à 15 °C - 20 °C
TRAFIC DES VÉHICULES	2 à 3 jours à 15 °C - 20 °C

DURCISSEMENT COMPLET, RÉSISTANCE À L'ABRASION ET AUX PRODUITS CHIMIQUES 7 jours à 15 °C - 20 °C

UTILISATION NON RECOMMANDÉE :

- Utilisation en extérieur - peut se décolorer sous l'effet des rayons UV. Utilisez plutôt Floorsaver Peinture pour asphalte.
- Application sur chapes liquides.
- Application sur du béton dur, très lisse (par ex. lissé à l'hélicoptère), dans lequel la peinture ne peut pas pénétrer. En cas de doute, versez un peu d'eau sur le sol et observez si elle est absorbée.
- Application sur du béton très fragile, friable ou encrassé, car il n'est peut-être pas possible de le préparer suffisamment pour que Peinture pour sol Époxy donne les résultats escomptés.

DURÉE DE CONSERVATION :

12 mois dans un récipient non ouvert. Le produit ne doit pas être exposé au gel.

SÉCURITÉ :

- Des fiches de données de sécurité sont disponibles.
- Les étiquettes du produit mentionnent des consignes de sécurité générales.